

Silencieux central Opel Corsa C



Caoutchouc naturel (à gauche) et caoutchouc synthétique EPDM (à droite)
en comparaison directe et essai de longue durée :

Après 3 mois



- Réf. 499 07 1, ANCIENNE
- Premières fissures superficielles
 - Caoutchouc durci de 58 à 70 Shore (A)



- Réf. 499 07 1, NOUVELLE EPDM
- Pas de dommages visibles
 - Dureté inchangée, 52 Shore (A)

Après 6 mois



- Autres fissures superficielles
- Caoutchouc durci de 58 à 73 Shore (A)



- Toujours pas de dommages visibles
- Dureté inchangée, 52 Shore (A)

La dureté Shore (A) assure un comportement vibratoire optimal
ainsi qu'une fixation sûre et durable du système d'échappement.

⇒ Une dureté du caoutchouc supérieure ou égale à 70 Shore (A) entraîne
inévitablement des bruits parasites / des réclamations.

- Avantages de Premium / EPDM :
- Plus grande résistance aux températures négatives et positives
 - Excellente résistance aux intempéries et à l'ozone
 - Haute résistance au vieillissement